


SPARK technický list

CERTIFIKACE A KLASIFIKACE	NORMY	Spark
Typ podlahové krytiny	EN 651	Vinylová podlahová krytina
Klasifikace	ISO 10874	 Komerční: 34 Průmyslové: 43
TECHNICKÉ PARAMETRY	NORMY	Spark
Tloušťka nášlapné vrstvy	ISO 24340	0,7 mm
Celková tloušťka	ISO 24346	2,0 mm
Celková hmotnost	ISO 23997	2,22 kg/m ²
Balení	ISO 24341 role	šířka 2m, max. délka 25m
TECHNICKÉ VLASTNOSTI	NORMY	Spark
Rozměrová stálost	ISO 23999	≤ 0,1%
Reakce na oheň	EN 13501-1 B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Odolnost proti opotřebení	EN 660-1	Skupina T
Zbytkový otlak	ISO 24343-1	≤ 0,10 mm
Tepelný odpor Podlahové topení	EN 12524	Vhodné – max. 27 °C
Protiskluznost	DIN 51130	R10
Bakteriostatická odolnost		Nepodporuje růst bakterií

Výše uvedené informace mohou být upraveny ve prospěch dalšího zlepšování. (9/2017)

Respektujte, prosím, Tarkett návody týkající se pokládky, čištění a údržby, které naleznete na našich webových stránkách. V případě dotazů se obraťte na místního obchodního zástupce.



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE